TECHNISCHES MERKBLATT

Do it

KLEBE- UND DICHTPOWER

Eigenschaften und Anwendungsbereiche:

Do it Klebe- und Dichtpower ist ein speziell abgestimmter grauer Klebe- und Dichtstoff auf MS-Polymerbasis für den Konstruktionsbau mit Do it Bauplatten.
Do it Klebe- und Dichtpower ist anwendbar im Innen- und Außenbereich und ist beständig gegen UV-Strahlung, verdünnte Säuren und Laugen sowie übliche Reinigungsmittel.
Do it Klebe- und Dichtpower eignet sich zur dauerelastischen sicheren Verklebung sowie zur Abdichtung von Fugen und Ausbildung der Anschluss- und Stoßfugen von Do it Bauplatten.

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei, frei von losen Teilen und tragfähig sein. Fugenflanken sollten vor der Verarbeitung mit fettfreien Lösungsmitteln entfettet werden. Bitumen- und Teeruntergründe sind keine geeigneten Untergründe.

Verarbeitung:

Die Kartusche wird oberhalb des Schraubgewindes gerade abgeschnitten. Anschließend wird die Kartuschenspitze aufgeschraubt und den Erfordernissen entsprechend schräg abgeschnitten. Es ist zu beachten, dass das Material bei der Verfugung hohlraumfrei verarbeitet wird. Vor Einsetzen der Hautbildung (ca. 20 min bei Normalbedingungen) kann Do it Klebe- und Dichtmasse mit entspanntem Wasser (Wasser mit farblosem Spülmittel) oder mit einem Fugenglätter geglättet werden. Das Material härtet pro Tag ca. 2 mm durch. Tiefere Fugen müssen mit einer geeigneten Rundschnur ausgefüllt werden, um nachträgliche Rissbildung zu vermeiden.

Hinweise:

Do it Klebe- und Dichtpower ist überstreichbar und überarbeitbar. Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C verarbeiten. Alle genannten Zeiten beziehen sich auf 23 ° C und 50% Luftfeuchtigkeit. Angebrochene Kartuschen gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen.

Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (März 2010). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren ihre Gültigkeit.

Ultrament GmbH & Co. KG
Postfach 230150
D-45069 Essen

Tel.: 02041/6909-0
Fax: 02041/6909-52
www.doit-bauplatten.de

Service-Hotline: 0180-20 00 08 84*
* 0,06 € / Verbindung aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 € /Min.

TECHNISCHES MERKBLATT

ÜBERSICHTSTABELLE KLEBE- UND DICHTMASSE	
Materialbasis	MS-Polymer
Konsistenz	Standfest - pastös
Farbton	Grau
Trockenzeit	Ca. 2 mm / Tag
Verbrauch	Der Inhalt dieser Kartusche reicht bei einer Fugentiefe und –breite von 1 cm für ca. 3 m Länge.
Werkzeug	Fugenglätter
Verarbeitungstemperatur	+ 5° C bis + 40° C
Reinigung im frischen Zustand	Verdünnung
Reinigung im getrockneten Zustand	Mechanisch
Lagerung	Trocken, kühl und frostsicher mindestens 24 Monate
Entsorgung	Kommunale Sammelstelle
Erfüllt die VOC-Verordnung	-
Lieferform	310 ml

Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (März 2010). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren ihre Gültigkeit.

Ultrament GmbH & Co. KG
Postfach 230150
D-45069 Essen

Tel.: 02041/6909-0
Fax: 02041/6909-52
www.doit-bauplatten.de

Service-Hotline: 0180-20 00 08 84*
* 0,06 € / Verbindung aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 € /Min.