

TECHNISCHES MERKBLATT

FÄULNIS-SCHUTZ

Eigenschaften und Anwendungsbereiche:

Wasserabweisender Oberflächenschutz für erdberührte Hölzer. Feuchtigkeit dringt nicht ins Holz ein und vermindert somit die Gefahr der Holzfäulnis.

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken (Holzfeuchte unter 20 %) sowie frei von alten Farbanstrichen, Öl, Fett, Wachs, Salz und Harz sein, Grünansätze und Verschmutzungen mit Ultrament Holz-Reiniger entfernen. Salzkrusten auf vorimprägnierten Hölzern müssen mit einer harten Bürste entfernt werden. Harzeinschüsse werden mit Nitroverdünnung beseitigt. Erst nach der Trocknung ins Erdreich einbringen.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch schütteln. Die Verarbeitung erfolgt unverdünnt mit einem Lasurpinsel oder Rolle in der Richtung der Holzfasern. Wir empfehlen bei der Erstbehandlung 2-3 Anstriche. Zwischen den Anstrichen ist – je nach Luftfeuchtigkeit – eine Wartezeit von ca. 60 Minuten einzuhalten. 12 Stunden nach Auftrag des letzten Anstriches ist Ultrament Fäulnis-Schutz trocken und belastbar.

Hinweise:

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf + 23° C und ca. 65 % relative Luftfeuchte. Nicht bei Regen oder drohendem Regen verarbeiten. Beim Umfüllen ist das Tragen einer dicht schließenden Augenschutzbrille empfehlenswert.

Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (März 2010). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren ihre Gültigkeit.

TECHNISCHES MERKBLATT

ÜBERSICHTSTABELLE FÄULNIS-SCHUTZ	
Materialbasis	Bituminöse Emulsion; Additive
Konsistenz	Flüssig
Farbton	Schwarz
Trockenzeit	Ca. 12 Stunden nach Auftrag des letzten Anstrichs; ca. 60 Minuten zwischen den Anstrichen (je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Untergrund)
Verbrauch	Ca. 200-250 ml/m ² je nach Holzart und –oberfläche (Abweichungen vom Mittelwert möglich)
Werkzeug	Pinsel, Rolle
Verarbeitungstemperatur	> + 10 °C
Reinigung im frischen Zustand	Wasser
Reinigung im getrockneten Zustand	Verdünnung
Lagerung	Trocken, kühl aber frostfrei mind. 24 Monate
Entsorgung	Kommunale Sammelstelle
Erfüllt die VOC-Verordnung	(Kat. All/i): 140 g/l (2010); max. 1 g/l VOC
Lieferform	1 l

Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (März 2010). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren ihre Gültigkeit.