



BLOCK C903 TERRA LIQUID

VERKIESELUNGSMITTEL

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- 3 Schicht im System Aquastopp
- Verschließt Kapillare
- Sichere Verankerung
- Leichte Verarbeitung
- Frost- und tausalzbeständig

PRODUKTBESCHREIBUNG

BLOCK C903 TERRA LIQUID ist eine umweltfreundliche, weil lösemittelfreie niedrigviskose, modifizierte mit hohem Eindringvermögen ausgestattete Disilikatlösung. Das leicht zu verarbeitende, thermisch hochbelastbare **BLOCK C903 TERRA LIQUID** reagiert mit den Abbindeprodukten von **BLOCK C902 TERRA XPRESS** und **BLOCK C901 TERRA SPECIAL** in den Kapillaren des Untergrundes zu einem hochfesten Mischsilikat. Damit sichert **BLOCK C903 TERRA LIQUID** eine Verankerung der Wassersperre im Untergrund und verfestigt gleichzeitig das Mauerwerk. **BLOCK C903 TERRA LIQUID** ist frost- und tausalzbeständig.

ANWENDUNGSBEREICHE

Innenseitige Abdichtung von erd- oder wasserüberdeckten Bauwerken im Wand- und Bodenbereich, z. B. Keller, Kellerbauten, Schächte, Tunnel, Talsperren, Tiefgaragen, Wasserbehälter. Lösemittelfrei.

VERARBEITUNG

Das **BLOCK C903 TERRA LIQUID** ist Bestandteil des Spezialabdichtungssystem „AQUASTOPP“. Das Spezialabdichtungssystem ist eine Abdichtung gegen schädliche Einwirkung von nichtdrückendem und drückendem Wasser mit hoher Belastung. Mit ihm können alle tragfähigen, mineralischen und gipsfreien Untergründe auf der wasserabgewandten Seite beschichtet werden.



LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Frostempfindlich. Originalverpackt ca. 12 Monate haltbar. Eingefrorenes Material bei Raumtemperatur verschlossen auftauen.

LIEFERFORM

5 kg Kanister, Artikelnummer 30621684

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Materialbasis	Anstrich
Erforderliche Anstriche	1 Anstrich
Systemprodukte	BLOCK C901 TERRA SPECIAL, BLOCK C902 TERRA XPRESS, CLEAN R581 ANTI SULFAT, RENO C761 BASE, RENO C762 FINISH
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C
Verbrauch	Ca. 0,5 kg/m ²
Werkzeug	Quast, Bürste, geeignetes Spritzgerät
Werkzeugreinigung	Werkzeug und verschmutzte Stellen sind sofort mit Wasser abzuwaschen. Ausgehärtete Reste mechanisch säubern.
Dichte	1,2 g/ml
Leifähigkeit	ja
Lösemittel	keine



**0,5 kg
pro m²**

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produkttechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 03.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

