



MIX A938 SPLIT

SCHALÖL

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Verhindert die Haftung des Betons an der Schalung
- Für glattere Betonoberflächen
- Frei von Wachsen und Silikonem

PRODUKTBECHREIBUNG

MIX A938 SPLIT ist ein lösemittelfreies, nicht mit Wasser mischbares, Trennmittel. Es ist sparsam im Verbrauch und biologisch leicht abbaubar. Die Betonoberfläche verfärbt nicht.

ANWENDUNGSBEREICHE

MIX A938 SPLIT ist gebräuchlich für alle im Hoch- und Tiefbau gebräuchlichen Schalungsarten, für nicht oder wenig saugende Schalungen (Phenolharzschalhäute u. a.) sowie für Vollkunststoff- und kunststoffbeschichtete Schalhäute.

VERARBEITUNG

MIX A938 SPLIT wird durch Sprühen, Pinseln oder Rollen aufgetragen. Bei sachgemäßer Anwendung beeinflusst **MIX A938 SPLIT** die Weiterbehandlung der Betonoberfläche (Putz, Keramik, Tapete, Farbe) nicht negativ.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Unbenutzte Mengen nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

ENTSORGUNG

Produktreste sind bei den kommunalen Schadstoffsammelstellen zu entsorgen. Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.



LAGERUNG

MIX A938 SPLIT Im original verschlossenen Gebinde bei einer Temperatur von -30 °C bis +40°C mindestens 36 Monate haltbar.

LIEFERFORM

5 l Kanister, Artikelnummer 30621773

GISCODE

BZM 10

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Farbe	Farblos
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C bis +60°C verarbeitbar
Verbrauch	Je nach Anwendung
Dichte	0,87 kg
Flammpunkt	>120°C
Viskosität	30 mm ² /s (20°C) 10,5 mm ² /s (40°C)



www.blauer-engel.de/uz178



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produkttechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogenes chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 03.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de